

# CREAM LIMESTONE

Cream Limestone - Cream Limestone

## SPAZZOLATO

Brushed/Gebürstet



## LEVIGATO

Honed/Geschliffen



**Nuova  
Serpentino  
d'Italia**



**Nuova Serpentino d'Italia S.r.l.**

23023 Chiesa Valmalenco (SO), Località Castellaccio, 1 - Italy  
Tel. +39 0342 451119 - Fax +39 0342 452127 - info@serpentino.it

[www.serpentino.it](http://www.serpentino.it)

# CREAM LIMESTONE

Cream Limestone - Cream Limestone

## SPAZZOLATO

Brushed/Gebürstet



**Nuova  
Serpentino  
d'Italia**



**Nuova Serpentino d'Italia S.r.l.**

23023 Chiesa Valmalenco (SO), Località Castellaccio, 1 - Italy  
Tel. +39 0342 451119 - Fax +39 0342 452127 - [info@serpentino.it](mailto:info@serpentino.it)

[www.serpentino.it](http://www.serpentino.it)

# CREAM LIMESTONE

Cream Limestone - Cream Limestone

## LEVIGATO

Honed / Geschliffen



**Nuova  
Serpentino  
d'Italia**



**Nuova Serpentino d'Italia S.r.l.**

23023 Chiesa Valmalenco (SO), Località Castellaccio, 1 - Italy  
Tel. +39 0342 451119 - Fax +39 0342 452127 - [info@serpentino.it](mailto:info@serpentino.it)

[www.serpentino.it](http://www.serpentino.it)

# CREAM LIMESTONE

Cream Limestone - Cream Limestone

## PROVE TECNICHE

MASSA VOLUMICA

**Valore medio 2310 kg/m<sup>3</sup>**

ASSORBIMENTO D'ACQUA  
A PRESSIONE ATMOSFERICA

**Valore medio 5,5 %**

POROSITÀ APPARENTE

**Valore medio 12,6 %**

RESISTENZA A COMPRESSIONE

**Valore medio 490 Kg /cm<sup>2</sup>**

RESISTENZA A COMPRESSIONE  
(DOPO GELIVITÀ)

**Valore medio 440 Kg /cm<sup>2</sup>**

RESISTENZA A FLESSIONE

**Valore medio 94 Kg/cm<sup>2</sup>**

RESISTENZA ALL'ABRAZIONE

**Valore medio 9,3 mm**

## TECHNICAL TESTS

WEIGHT FOR UNIT OF VOLUME

**Average value 2310 kg/m<sup>3</sup>**

WATER ABSORPTION  
UNDER ATMOSPHERIC PRESSURE

**Average value 5,5 %**

APPARENT POROSITY

**Average value 12,6 %**

COMPRESSIVE STRENGTH

**Average value 490 Kg /cm<sup>2</sup>**

COMPRESSIVE STRENGTH AFTER FROST-THAW  
ALTERNATIVE TESTS

**Average value 440 Kg /cm<sup>2</sup>**

BENDING STRENGTH

**Average value 94 Kg/cm<sup>2</sup>**

ABRASION STRENGTH

**Average value 9,3 mm**

## TECHNISCHE PRÜFUNGEN

GEWICHT PRO VOLUMENEINHEIT

**Mittlerwert 2310 kg/m<sup>3</sup>**

WASSERAUFNAHME  
BEI NORMALDRUCK

**Mittlerwert 5,5 %**

SCHEINBARE POROSITÄT

**Mittlerwert 12,6 %**

DRUCKFESTIGKEIT

**Mittlerwert 490 Kg /cm<sup>2</sup>**

DRUCKFESTIGKEIT NACH FROST-TAU  
WECHSELVERSUCH

**Mittlerwert 440 Kg /cm<sup>2</sup>**

BIEGESTEIFIGKEIT

**Mittlerwert 94 Kg/cm<sup>2</sup>**

ABRIEBFESTIGKEIT

**Mittlerwert 9,3 mm**



**Nuova  
Serpentino  
d'Italia**

**Nuova Serpentino d'Italia S.r.l.**

23023 Chiesa Valmalenco (SO), Località Castellaccio, 1 - Italy  
Tel. +39 0342 451119 - Fax +39 0342 452127 - info@serpentino.it

[www.serpentino.it](http://www.serpentino.it)