

SERPENTINO SCISTO

Serpentino Scisto - Serpentino Scisto

SPACCO CAVA

Split surface/Gespalten Fläche



**Nuova
Serpentino
d'Italia**



Nuova Serpentino d'Italia S.r.l.

23023 Chiesa Valmalenco (SO), Località Castellaccio, 1 - Italy
Tel. +39 0342 451119 - Fax +39 0342 452127 - info@serpentino.it

www.serpentino.it

SERPENTINO SCISTO

Serpentino Scisto - Serpentino Scisto

SPACCO CAVA

Split surface/Gespalten Fläche



**Nuova
Serpentino
d'Italia**



Nuova Serpentino d'Italia S.r.l.

23023 Chiesa Valmalenco (SO), Località Castellaccio, 1 - Italy
Tel. +39 0342 451119 - Fax +39 0342 452127 - info@serpentino.it

www.serpentino.it

SERPENTINO SCISTO

Serpentino Scisto - Serpentino Scisto

PROVE TECNICHE

MASSA VOLUMICA EN 1936

Valore medio 2900 kg/m³

ASSORBIMENTO D'ACQUA A PRESSIONE
ATMOSFERICA EN 13755

Valore medio 0,05 %

RESISTENZA A COMPRESSIONE EN 1926

Valore medio 129,7 MPa

RESISTENZA A COMPRESSIONE
(DOPO GELIVITÀ) EN 12371

Valore medio 146,7 MPa

RESISTENZA A FLESSIONE EN 12372

Valore medio 81,5 MPa

RESISTENZA A FLESSIONE
(DOPO GELIVITÀ) EN 12371

Valore medio 80,0 MPa

RESISTENZA ALL'ABRASIONE EN 1341 APPENDICE C

Valore medio 19,5 mm

TECHNICAL TESTS

WEIGHT FOR UNIT OF VOLUME EN 1936

Average value 2900 kg/m³

WATER ABSORPTION UNDER ATMOSPHERIC PRESSURE
EN 13755

Average value 0,05 %

COMPRESSIVE STRENGTH EN 1926

Average value 129,7 MPa

COMPRESSIVE STRENGTH AFTER FROST-THAW
ALTERNATIVE TESTS EN 12371

Average value 146,7 MPa

BENDING STRENGTH EN 12372

Average value 81,5 MPa

BENDING STRENGTH AFTER FROST-THAW
ALTERNATIVE TESTS EN 12371

Average value 80,0 MPa

ABRASION STRENGTH EN 1341 APPENDIX C

Average value 19,5 mm

TECHNISCHE PRÜFUNGEN

GEWICHT PRO VOLUMENEINHEIT EN 1936

Mittlerwert 2900 kg/m³

WASSERAUFNAHME BEI NORMALDRUCK
EN 13755

Mittlerwert 0,05 %

DRUCKFESTIGKEIT EN 1926

Mittlerwert 129,7 MPa

DRUCKFESTIGKEIT NACH FROST-TAU
WECHSELVERSUCH EN 12371

Mittlerwert 146,7 MPa

BIEGESTEIFIGKEIT EN 12372

Mittlerwert 81,5 MPa

BIEGESTEIFIGKEIT NACH FROST-TAU
WECHSELVERSUCH EN 12371

Mittlerwert 80,0 MPa

ABRIEBFESTIGKEIT EN 1341 ANHANG C

Mittlerwert 19,5 mm



**Nuova
Serpentino
d'Italia**



Nuova Serpentino d'Italia S.r.l.

23023 Chiesa Valmalenco (SO), Località Castellaccio, 1 - Italy
Tel. +39 0342 451119 - Fax +39 0342 452127 - info@serpentino.it

www.serpentino.it